FICHA TÉCNICA

PRODUTO	**TEXTURA HIDROREPELENTE**
NORMAS ABNT	**NBR 11702:2019 TIPO 4.6.2**
DESCRIÇÃO	Revestimento decorativo texturizado acrílico, hidrorrepelente, anti mofo, lavável, de alta resistência.
INDICAÇÕES	Áreas internas e externas de reboco desempenado, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.
COMPOSIÇÃO	Resina á base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.
DILUIÇÃO	Maximo 10%
MODO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO	Aplicar antes uma demão de fundo selador (Artcolor) esperar secar mínimo 06 horas.Espalhar o produto com um rolo de textura e em movimentos suaves repassar o rolo dando o acabamento. Rendimento de 1,6 a 2,5 Kg/m2.
DESEMPENHO	Vida útil de 12 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com Fundo Preparador de Paredes Artcolor mais Microrevestimento Artcolor a cada 3 anos.
NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575)	Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com Fundo Preparador de Paredes Artcolor mais Microrevestimento Artcolor a cada 3 anos.
EMBALAGEM	Galão 5 kg / Saco 15 kg / Barrica 30kg
VALIDADE E ARMAZENAMENTO	Vide etiqueta na embalagem. Observando que, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.

ADVERTÊNCIA	Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10ºC e umidade superior a 90%. A deposição de poeira e fuligem é mais acentuada em superfícies rústicas que em superfícies lisas, e também depende de fatores alheios ao nosso controle, como localização, proteção (beiral, rufo e pingadeira) e posição da parede pintada, frequência de chuvas e direção dos ventos.
PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245)	A superfície deve estar firme, coesa, limpa seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo: Reboco novo -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo na cor do acabamento Concreto novo/reboco fraco -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar fundo preparador de paredes, após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Altamente absorvente -Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Imperfeições profundas -Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Superfícies caiadas/ Partículas soltas ou mal aderidas -Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Manchas de gordura -Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. Partes mofadas -Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.
OBSERVAÇÕES	Consumos e diluições devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão recomenda-se um teste pratico antes do uso.Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do departamento técnico da Artcolor.
RECOMENDAÇÕES	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	**Dezembro de 2019.**

Jacareí - SP
Av. Rodolfo Anselmo, 125, Jardim Emília - CEP 12.321.510 Fone: (12) 3951-3226
Químico Responsável - Rômulo Ferraz CRQ IV Região – 04458254

industrial@artcolortintas.com.br
http://www.artcolortintas.com.br/
Instagram: @artcolortintas